

AW-3004/AlMn1Mg1

Aplicacions:

Sostres, plaquejat, vehicles comercials, recipients, electrodomèstics, envasos, contenidors.

Característiques:

Resistència mecànica mitjana. Alta resistència a la corrosió. Molt bona aptitud al conformat. Soldabilitat bona.



Informació tècnica

Composició Química (% PESO)												
Elementos	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	NI	Zn	Ti	Al	Otros Cada	
Min.				1	0.8							
Max.	0.3	0.7	0.25	1.5	1.3			0.25		Resto		
POSIBILIDADES DE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN												
Estado metalúrgico												
	Criterios	Recocido	Cuarto duro	Semiduro	Duro	Laminado en caliente						
CORROSIÓN	Resistencia a atmósfera normal	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente						
	Resistencia a atmósfera industrial y marina	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente						
	Conductividad eléctrica	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta						
TRATAMIENTO SUPERFICIE	Abrillantado	Bueno	Excelente	Excelente	Alta	Alta						

	Anodizado industrial	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente				
	Anodizado decorativo	S/Aplicación	S/Aplicación	S/Aplicación	S/Aplicación	S/Aplicación				
CONFORMADO	Plegado en caliente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente				
	Plegado en frío	Excelente	Bueno	Bueno	Medio	Excelente				
	Embutido / Repulsado	Excelente	Bueno	Bueno	Bajo	No usado				
	Forjado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado				
	Mecanizado	Malo	Malo	Medio	Medio	Malo				
ENSAMBLAJE	Soldadura bajo atmósfera protectora	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente				
	Soldadura por resistencia	Buena	Excelente	Excelente	Excelente	Buena				
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS										
Estado Metalúrgico EN	Espesor (mm)		Rm (Mpa)		Rp0.2 (Mpa)	Fact. Pleg. Min.Int.		Alargam %		
	desde	hasta	min.	max.	min.	180 grados	90 grados	A50		
0/H111	0.2	0.5	155	200	60	0	0	13		
	0.5	1.5	155	200	60	0	0	14		
	1.5	3	155	200	60	0.5	1	15		
	3	6	155	200	60	1	2	16		
	6	12.5	155	200	60	-	-	16		
	12.5	50	155	200	60	-	-	-		
H22	0.2	0.5	190	240	145	1	0	4		
	0.5	1.5	190	240	145	1	0.5	5		
	1.5	3	190	240	145	1.5	1	6		
	3	6	190	240	145	-	1.5	7		
H24	0.2	0.5	220	180	170	2	0.5	3		
	0.5	1.5	220	180	170	2	1	4		
	1.5	3	220	180	170	2	1.5	4		
H26	0.5	1.5	240	285	190	3	1	3		
	1.5	4	24	285	190	3	2.5	3		
H18	0.5	3	260	-	230	-	2.5	1		
H19	0.5	3	270	-	240	-	-	1		