

Caps sk

Normes de fabricació: Accessoris fabricats per soldar segons ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L


Acabats: Acabat estàndard L/C

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 1/4" a 24"

Certificats: Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Toleràncies: Diferències admissibles en el diàmetre i excentricitat +- 1,0 % i del gruix +- 12,55%

Aplicacions: Els tubs ASTM són utilitzats, en entorns industrials de temperatures extremes i medis corrosius. Igualment usats en equips de procés: escalfadors, intercanviadors de calor i reactors, així com en la conducció de fluids àcids de la indústria petroquímica, petrolera i de processament d'aliments.



Informació tècnica

DN Pulgadas	Dimensiones		Espesor	A	Peso	Calidades AISI	
	Schedule	Ø D				304-L	316-L
1/2"	10	21.34	2.11	25.4	0.04	x	x
1/2"	40	21.34	2.77	25.4	0.05	*	*
3/4"	10	26.67	2.11	25.4	0.05	x	x
3/4"	40	26.67	2.87	25.4	0.06	*	*
1"	10	33.4	2.77	38.1	0.09	x	x
1"	40	33.4	3.38	38.1	0.13	*	*
1 1/4"	10	42.16	2.77	38.1	0.13	x	x
1 1/4"	40	42.16	3.56	38.1	0.17	*	*
1 1/2"	10	48.26	2.77	38.1	0.14	x	x
1 1/2"	40	48.26	3.68	38.1	0.23	*	*
2"	10	60.32	2.77	38.1	0.17	x	x
2"	40	60.32	3.31	38.1	0.27	*	*
2 1/2"	10	73.02	3.05	38.1	0.25	x	x
2 1/2"	40	73.02	5.13	38.1	0.45	*	*
3"	10	88.9	3.05	50.8	0.4	x	x
3"	40	88.9	5.49	50.8	0.71	*	*

4"	10	114.3	3.05	63.5	0.65	x	x
4"	40	114.3	6.02	63.5	1.22	*	*
5"	10	141.3	3.4	76.2	1.02	x	x
5"	40	141.3	6.55	76.2	1.02	*	*
6"	10	168.27	3.4	88.9	1.35	x	x
6"	40	168.27	7.11	88.9	3.23	*	*
8"	10	219.07	3.76	101.6	2.49	x	x
8"	40	219.07	8.18	101.6	5.67	*	*
10"	10	273.1	4.19	127	4.9	x	x
10"	40	273.1	9.27	127	9.21	*	*
12"	10	323.9	4.57	152.4	6.53	x	x
12"	40	323.9	9.53	152.4	13.06	*	*
14"	10S	355.6	4.78	165.1	8.16	*	*
16"	10S	406.4	4.78	177.8	14.51	*	*
18"	10S	457.2	4.78	203.2	17.96	*	*
20"	10S	508	5.54	228.6	27.22	*	*
24"	10S	609.6	6.35	266.7	34.47	*	*