

ELECTRODO OK 68.81 ESAB 312

L'OK 68.81 és un elèctrode que dona un metall duplex amb al voltant del 40% de ferrita. Bona resistència a la formació de pellofa fins a 1.150°C. L'OK 68.81 s'utilitza per a unió d'acers dissimilars, acers de soldabilitat reduïda i formació de capes també abans de recarregar dur. Aplicacions: rodets, encunys de forja, eines per treballar en calent, motlles per a plàstics, etc.

| **Aprovacions:** | CE; EN 13479; Seproç; UNA 272580

| **Classificacions:** | EN 14700; I Fe11; EN ISO 3581-A; E 29 9 R 3 2; SFA/AWS A5.4; E312-17; Werkstoffnummer; 1.4337



Informació tècnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010168812030	ELECTRODE INOX. 312 O.K. 68.81 2,00.300MM
60010168812530	ELECTRODE INOX. 312 O.K. 68.81 2,50.300MM
60010168813235	ELECTRODE INOX. 312 O.K. 68.81 3,25.350MM
60010168814035	ELECTRODE INOX. 312 O.K. 68.81 4,00.350MM