

## ELECTRODO OK 61.30 ESAB 308L

El OK 61.30 es un electrodo con revestimiento LMA (de baja absorción de humedad) extrabajo en carbono, para soldeo de aceros del tipo 19Cr10Ni, adecuado también para aceros estabilizados de composición similar, excepto cuando ha de satisfacerse además la resistencia a la fluencia del material base. El OK 61.30 produce cordones de soldadura de excelente aspecto y escoria autodesprendible.

### [LINK A FICHA TECNICA](#)

| **Aprobaciones:** | ABS; Stainless; CE; EN 13479; CWB; CSA W48: E308L-17; DB; 30.039.02; DNV-GL; VL 308 L; NAKS/HAKC; 2.0-4.0 mm; Seproz; UNA 272580; VdTÜV; 00792

| **Clasificaciones:** | EN ISO 3581-A; E 19 9 L R 1 2; SFA/AWS A5.4; E308L-17; CSA W48; E308L-17; Werkstoffnummer; 1.4316



### Información técnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010161301630	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 1,60.300MM
60010161302030	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,00.300MM
60010161302530	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,50.300MM
60010161303235	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 3,25.350MM
60010161304035	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 4,00.350MM