

## AW-5083/AlMg4.5Mn

### Applications:

Construcciones soldadas haute résistance pour véhicules et conteneurs, appareils; récipients sous pression et cryogénique. Pour les applications navales le statut métallurgique H116 est recommandé.

### Caractéristiques:

- Haute résistance mécanique.
- Haute résistance à la corrosion, notamment à l'eau de mer.
- Formage facile.
- Bonne soudabilité.
- Sensible à la corrosion inter cristalline et à la corrosion sous contrainte si un traitement thermique approprié n'est pas utilisé.



### Information technique

Composición Química (% PESO)											
Elementos	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Al	Otros Cada
Min.				0.4	4	0.05					
Max.	0.4	0.4	0.1	1	4.9	0.25		0.25	0.15	Resto	
POSIBILIDADES DE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN											
Estado metalúrgico											
	Criterios	Recocido	Cuarto duro	Semiduro	Duro	Laminado en caliente					
CORROSIÓN	Resistencia a atmósfera normal	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente					
	Resistencia a atmósfera industrial y marina	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente					

	Conductividad eléctrica	Media	Media	Media	Media	Media						
TRATAMIENTO SUPERFICIE	Abrillantado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado						
	Anodizado industrial	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente						
	Anodizado decorativo	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado						
CONFORMADO	Plegado en caliente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente						
	Plegado en frío	Excelente	Excelente	Bajo	Bajo	Bueno						
	Embutido / Repulsado	Bueno	Medio	Bajo	No usado	No usado						
	Forjado	No usado	No usado	No usado	No usado	Alto						
	Mecanizado	Medio	Medio	Bueno	Excelente	Medio						
ENSAMBLAJE	Soldadura bajo atmósfera protectora	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente						
	Soldadura por resistencia	Buena	Excelente	Excelente	Excelente	Buena						
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>												
Estado Metalúrgico EN	Espesor (mm)		Rm (Mpa)		Rp0.2 (Mpa)	Fact. Pleg. Min.Int.		Alargam %				
	desde	hasta	min.	max.	min.	180 grados	90 grados	A50				
0/H111	0.2	0.5	275	350	125	1	0.5	11				
	0.5	1.5	275	350	125	1	1	12				
	1.5	3	275	350	125	1.5	1	13				
	3	6	275	350	125	-	1.5	15				
	6	10	275	350	125		2.5	16				
H116	>1,5	3	305	-	215	2	2	8				
	3	6	305	-	215	-	2.5	10				
	6	10	305	-	215	-	3.5	12				
H22/H32	0.2	0.5	305	380	215	2	0.5	5				
	0.5	1.5	305	380	215	2	1.5	6				
	1.5	3	305	380	215	3	2	7				
	3	6	305	380	215	-	2.5	8				
H24/H34	0.5	1.5	340	400	250	-	2	5				
	1.5	4	340	400	250	-	2.5	6				
H26/H36	0.5	1.5	360	420	280	-	-	3				
	1.5	4	360	420	280	-	-	3				