

Comportamiento del Aluminio											
Estado	Deformabilidad	Mecanización	Resistencia a la corrosión		Anodizado			Soldadura			
	Plástica en frío	Fragmentac. De la viruta	Atmosférica	Marina	de Protección	Decorativo	Duro	MIG - TIG	Por Resistencia	Braseado	
2011	T3	Aceptable	Muy buena	Aceptable	No Recomendada	Aceptable	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada
2017A	T4	No Recomendada	Aceptable	Aceptable	No Recomendada	Aceptable	No Recomendada	No Recomendada	Aceptable	Buena	No Recomendada
2030	T5	No Recomendada	Buena	Aceptable	No Recomendada	Aceptable	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada	No Recomendada
6012	T6	Aceptable	Buena	Buena	Aceptable	Buena	Buena	Muy buena	Buena	Buena	Aceptable
6026	T6	Aceptable	Buena	Buena	Aceptable	Aceptable	Buena	Muy buena	Buena	Buena	Aceptable
6063	T6	Aceptable	Aceptable	Muy buena	Buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena
6082	T6	Aceptable	Aceptable	Muy buena	Buena	Buena	Buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena
6262	T9	No Recomendada	Buena	Buena	Aceptable	Buena	Buena	Muy buena	Buena	Buena	Aceptable
7075	T6	No Recomendada	Buena	Aceptable	No Recomendada	Buena	Aceptable	Muy buena	No Recomendada	Buena	Aceptable

Fácil Mecanización
Anodizables
Aleación Especial